FICHA TÉCNICA

ESTATUARIO

Código del producto: 1751

PROPIEDADES TÉCNICAS

Absorción de agua: ≤ 0,1 % (promedio, EN 14617-1) · porosidad superficial 0,1 %
Sellado: No requiere
Densidad: 2,50 g/cm³ (2.500 kg/m³ promedio; EN 14617-1 / ASTM C97)
Resistencia a la flexión: 50 MPa (promedio; EN 14617-2)
Resistencia a la compresión: Solicitar a fabricante (no informado en ficha MathrA)

RESISTENCIA Y DESEMPEÑO

Resistencia a ácidos: Alta: resistente a ácidos, bases y disolventes (ISO 10545-13; EN 438-2 clase A a B). El ácido fluorhídrico ataca la superficie.
Resistencia al calor: Calor seco: sin efecto visible hasta 200 °C (EN 12722) · Resistente al choque térmico (EN 14617-6). Evitar choques térmicos extremos.
Resistencia UV: Resistencia a la luz: sin efecto visible (UNI EN 15187); sin alteración de color, apto exterior
Resistencia a manchas: Resistente (ASTM C1378) · líquidos fríos clase 5, sin efecto visible excepto con tinta (EN 12720) · productos de limpieza clase 5 (PTP 53 CATAS)
Resistencia a la abrasión: 28,0 mm (EN 14617-4, método CATAS)
Resistencia al impacto: Sin daños con caída de bola de 400 mm (ISO 4211-4) · 3 J promedio (EN 14617-9)
Resistencia al hielo: Resistente (EN 14617-5)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento: Limpieza con agua caliente y detergente neutro. No requiere mantenimiento especial. Retirar rápido los productos muy agresivos.

ORIGEN Y RESPALDO

Origen: Italia
Certificaciones y garantía: Apto contacto con alimentos: migración global 0 mg/dm² (UNI EN 1186), transferencia plomo y cadmio 0 · Emisión COV clase A+ francesa (UNI EN 16000-9) · Higiene: eliminación de bacterias >99 % · Sin hongos (ASTM G21 / ISO 10545-15) · Garantía Canteras 25 años

URL FICHA DEL FABRICANTE: