FICHA TÉCNICA

MADEIRA

Código del producto: 1570

PROPIEDADES TÉCNICAS

Absorción de agua: Según piedra (cuarcita/granito tratado)
Sellado: No requiere: protección antimanchas integrada en la piedra
Densidad: ≥ 2,56 g/cm³ (ref. ASTM C615/C616)
Resistencia a la flexión: ≥ 8,3 MPa (ref. ASTM)
Resistencia a la compresión: ≥ 131 MPa (ref. ASTM)

RESISTENCIA Y DESEMPEÑO

Resistencia a ácidos: Resistente; tratamiento antimanchas integrado
Resistencia al calor: Alta resistencia al calor
Resistencia UV: Estable
Resistencia a manchas: No especificada
Resistencia a la abrasión: No especificada
Resistencia al impacto: No especificada
Resistencia al hielo: No especificada

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento: Agua y detergente neutro. No requiere sellados periódicos.

ORIGEN Y RESPALDO

Origen: Brasil (tratamiento Cosentino, España)
Certificaciones y garantía: Garantía Sensa 15 años (registrarla dentro de los 6 meses)

URL FICHA DEL FABRICANTE: https://www.cosentino.com/es/colores/sensa/madeira/