FICHA TÉCNICA

BOHEMIAN FLAME

Código del producto: 1521

PROPIEDADES TÉCNICAS

Absorción de agua: ≤ 0,05 % (EN 14617-1)
Sellado: No requiere
Densidad: 2,13–2,45 g/cm³
Resistencia a la flexión: ≥ 25–40 MPa según familia (EN 14617-2)
Resistencia a la compresión: ≈190–250 MPa

RESISTENCIA Y DESEMPEÑO

Resistencia a ácidos: Resistente a ácidos domésticos; evitar productos muy agresivos (lavandina concentrada, decapantes)
Resistencia al calor: Resistencia moderada: no apoyar recipientes calientes directo, usar salvamantel
Resistencia UV: No apto para exterior ni exposición solar directa prolongada
Resistencia a manchas: No especificada
Resistencia a la abrasión: No especificada
Resistencia al impacto: No especificada
Resistencia al hielo: No especificada

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento: Limpieza con agua y detergente neutro. No usar productos con pH extremo ni hidrofugantes.

ORIGEN Y RESPALDO

Origen: España (Cosentino)
Certificaciones y garantía: Tecnología HybriQ+ (certificación DNV) · Garantía Cosentino 25 años

URL FICHA DEL FABRICANTE: https://www.cosentino.com/es/silestone/