FICHA TÉCNICA

# TURCO AL AGUA

Código del producto: 1009

**PROPIEDADES TÉCNICAS**

Absorción de agua: ≤ 2,5 % (mín. ASTM C1527)
Sellado: Obligatorio, cada 6–12 meses
Densidad: ≥ 2,305 g/cm³ (ASTM C1527)
Resistencia a la flexión: ≥ 6,9 MPa (ASTM C1527)
Resistencia a la compresión: ≥ 52 MPa (ASTM C1527)

**RESISTENCIA Y DESEMPEÑO**

Resistencia a ácidos: Sensible a ácidos
Resistencia al calor: Resistencia media
Resistencia UV: Estable; apto exterior en terminaciones no pulidas
Resistencia a manchas: No especificada
Resistencia a la abrasión: No especificada
Resistencia al impacto: No especificada
Resistencia al hielo: No especificada

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Mantenimiento: Agua y jabón neutro. No usar ácidos. Re-sellar periódicamente.

**ORIGEN Y RESPALDO**

Origen: Turquía

**URL FICHA DEL FABRICANTE:**